

Descripción

Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.00-3.00
	ASTM F386-02	pulgada	0.08-0.12
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3,800-5,700
Tamaño loseta	EN ISO 24342	mm	610 x 610
Número de piezas por caja	-	-	25-16

Clasificación

Estándar / Producto especificación	-	-	EN ISO 10581
Clasificación europea	EN ISO 10874	Clasificación	34 - 43
Clasificación fuego	EN 13501-1	Clasificación	Bfl - s1
Resistencia eléctrica (1)	EN 1081	Ohm	$10^4 \leq R_t \leq 10^6$
	IEC 61340-4-1	Ohm	$\leq 10^9$
	ANSI / ESD STM 7.1	Ohm	$\leq 10^9$
Propensión eléctrico Estática	EN 1815	kV	< 2
	IEC 61340-4-5	V	< 100(2)
Protección contra descargas electrostáticas	ESD S20.20	-	OK
	IEC 61340-5-1	-	OK

Desempeño

Tipo aglutinante	ISO 10581	tipo	II
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Indentación residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Indentación residual (valor promedio)	-	mm	$\sim 0,03$
Prueba de silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez de color	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	-	OK

Ambiente / Interior calidad del aire

TVOC después 28 días	ISO 16000-6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 10
----------------------	-------------	--------------------------	------

Marcaje CE



EN 14041

-

-



(1) Medido antes instalación
(2) Medido con ESD zapatos (ABEBA y uvex)